

OEUVRES VIVES AVEC ANTIFOULUNG COQUE ACIER

CODE PEINTURE	REFERENCE INTERNATIONAL	NATURE/FABRICANT	DESCRIPTIF	ASPECT	EPAISSEUR RECOMMANDE SECHE	EPAISSEUR RECOMMANDE HUMIDE	RENDEMENT/LITRE
EGA 088	INTERGARD 269	EPOXYDIQUE BI COMPOSANT 1B/4A	PRIMAIRE D'ATTENTE	ROUGE	40μ	85μ	11,75m ²
KHA 323	INTERTUF 369	EPOXYDIQUE BI COMPOSANT 1B/3A	ANTICORROSIF	ROUGE	150μ	224μ	4,47
FAJ 034	INTERGARD 263	EPOXYDIQUE SS BRAI BI COMPOSANT 1B/4A	LIAISON/AF	GRIS	100μ	175μ	5,7
BQA 341	INTERSPEED 340	COAT MONOCOMPOSANT	ANTIFOULINGC DP SS ETAIN	BRUN	150μ	224μ	4,8
BQA 347	INTERSPEED 340	COAT MONOCOMPOSANT	ANTIFOULINGC DP SS ETAIN	ROUGE	150μ	224μ	4,8

DELAI RECOUVREMENT MINI A 10°C	DELAI RECOUVREMENT MAXI	DILUANT
17H	EXT	GTA 220
12H	14 JOURS	GTA 220
24H	8 JOURS	GTA 220
10H	3 MOIS	GTA 007
10H	3 MOIS	GTA 007